

# 接着剤の使用法

株式会社ロマック

TEL 045-315-3416

平日 9:00-17:30

info@romac.co.jp

## ■対象製品



- ・接着剤 1kg 缶タイプ (主剤 500g 硬化剤 500g)
- ・接着剤 3kg 缶タイプ (主剤 1.5kg 硬化剤 1.5kg)
- ・接着剤 1kg チューブタイプ (主剤 500g 硬化剤 500g)

※ 缶タイプ使い切りです。(開封後はすべて使い切ってください。)

※ チューブタイプは必要分のみ使用可能です。(開封後は蓋をしっかりと締め適切に保管し、早めに使い切ってください。)

## ■接着剤硬化時間

4月 - 10月頃 3時間 - 4時間

11月 - 3月頃 5時間 - 6時間

を目安に養生ししっかりと硬化させてください。

※ 硬化時間は目安です。現場や気温・天候によって異なりますので、必ず硬化状況をご確認ください。

## ■接着剤使用量

固定式 (貼付式接着型)	330g (排水性舗装 490g)
固定式 (貼付式アンカー併用型)	250g (排水性舗装 350g)
可変式・小径台座 (1本脚)	250g (排水性舗装 310g)

## ■用意するもの

- ・接着剤 (主材・硬化剤) ・へら ・計量カップ ※チューブタイプの場合：攪拌容器

## ■施工方法




**缶タイプの場合：**  
缶のふたを開け、硬化剤をすべて流し入れます。


**チューブタイプの場合：**  
ご用意いただいた容器に主剤と硬化剤を1:1の割合になるように流し入れます。



主剤と硬化剤を十分に攪拌します



付属の計量カップで1本あたりの接着剤量を計量します。



設置個所に流し込んで、本体を設置し硬化するまで養生します。

## 注意 事項

- ・接着剤は十分に攪拌ください。
- ・5℃以下では接着剤が硬化しない恐れがあります。
- ・接着剤混合後、使用可能な時間は10℃の場合60分程度、30℃では15分程度です。
- ・接着剤使用量は必ずお守りください。